



THERMORY® ZASADY KLASYFIKACJI THERMO SOSNY




Sosna Thermory w Nowej Zelandii

Aby sprostać wszelkim wizjom i stylom Thermory oferuje 3 klasy sortowania: Natur, Rustic i Country. Wszystkie deski są sortowane jednostronnie.

Jakość sosny Thermory powinna odpowiadać poniższym kryteriom:

SORTOWANA LEPSZA STRONA		KLASA: NATUR		KLASA: RUSTIC	KLASA: COUNTRY	
		LEPSZA STRONA	TYLNA STRONA *		LEPSZA STRONA	TYLNA STRONA *
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STRUGANIU		niedozwolone	max. 50% szerokości deski	85% NATUR / 15% COUNTRY	dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
ODCISKI ROLKI WAŁKA		niedozwolone	nieograniczone		dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
UBYTKI/UKRYSZENIA		niedozwolone	max. 1/3 szerokości i 20% grubości deski		dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
USZKODZENIA MECHANICZNE		niedozwolone	nieograniczone		dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
PĘKNIĘCIA POWIERZCHNI		max. długość 100mm	nieograniczone		dozwolone do 2 mm szerokości i 1m długości	nieograniczone
ROZWARSTWIENIA		niedozwolone			dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
PĘKNIĘCIA PRZENIKAJĄCE		max. długość = szerokość deski	nieograniczone		dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
PĘKNIĘCIA ODŁUPUJĄCE		niedozwolone			dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
ZDROWE SĘKI		ocena wizualna, niemierzalne, muszą zachować integralność deski	nieograniczone		dozwolone	nieograniczone
DZIURY PO SĘKACH		niedozwolone	nieograniczone		dozwolone do Ø 20mm na całej długości *	nieograniczone
ZAKORKI		zdrowe, do Ø 30 mm, kora nie stanowi ponad połowy średnicy	nieograniczone	dozwolone gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone	
MARTWE SĘKI		do Ø 15 mm	nieograniczone	dozwolone	nieograniczone	

* Sęki przenikające są niedozwolone w miejscach wolnych od wad.

SORTOWANA LEPSZA STRONA		KLASA: NATUR		KLASA: RUSTIC	KLASA: COUNTRY	
		LEPSZA STRONA	TYLNA STRONA *		LEPSZA STRONA	TYLNA STRONA *
CZARNE SĘKI		Ø do 20% szerokości deski	nieograniczone	85% NATUR / 15% COUNTRY	dozwolone	nieograniczone
ZEPSUTE SĘKI		niedozwolone	nieograniczone		dozwolone gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone
USZKODZONEE SĘKI		dozwolone, o ile nie przeszkadzają wizualnie w ocenie z odległości min. 1,5 m	nieograniczone		dozwolone gdy nie przeszkadzają wizualnie w ocenie z odległości min. 1,5 m	nieograniczone
PĘKNIĘTE SĘKI		do 1 mm szerokie i 50 mm długie	nieograniczone		dozwolone	nieograniczone
SĘKI SZPILKOWE		dozwolone	nieograniczone		dozwolone	nieograniczone
LIŚCIOŚLADY		Ø do 1/2 szerokości deski	nieograniczone		dozwolone	nieograniczone
SĘKI BRZEGOWE/ SĘKI KRAWĘDZIOWE		dozwolone	nieograniczone		dozwolone	nieograniczone
SKUPISKA SĘKÓW		ocena wizualna, niemierzalna, muszą zachować integralność deski	nieograniczone		dozwolone	nieograniczone
SĘKI CZĘŚCIOWO ZROŚNIĘTE		warstwa kory do 1/2 średnicy	nieograniczone		dozwolone gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone
PĘCHERZE ŻYWICZNE		dozwolone do 300 mm ²	nieograniczone		dozwolone	nieograniczone
BLIZNY		dozwolone do 300 mm ²	nieograniczone		dozwolone gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone
TWARDZIEL		dozwolone	nieograniczone		dozwolone	nieograniczone
RÓŻNICE W KOLORYSTYCE		dopuszczalne są delikatne różnice w kolorystyce	nieograniczone		dozwolone	nieograniczone

SORTOWANA LEPSZA STRONA	KLASA: NATUR		KLASA: RUSTIC	KLASA: COUNTRY	
	LEPSZA STRONA	TYLNA STRONA *		LEPSZA STRONA	TYLNA STRONA *
MIĘKISZ 	<i>max. 20% długości deski</i>	<i>nieograniczone</i>	85% NATUR 15% COUNTRY	<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
SKRĘCONY UKŁAD WŁÓKIEN	<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>		<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
KORA	<i>niedozwolone</i>			<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
ZGNILIZNA	<i>niedozwolone</i>			<i>niedozwolone</i>	
PLEŚŃ	<i>niedozwolone</i>			<i>niedozwolone</i>	
SINIZNA	<i>niedozwolone</i>			<i>niedozwolone</i>	
OTWORY PO OWADACH	<i>niedozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>		<i>niedozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
WYGIĘCIA PŁASZCZYZNY PODŁUŻNEJ 	<i>dozwolone do 2 mm na metr bieżący</i>			<i>dozwolone do 2 mm na metr bieżący</i>	
WYGIĘCIA BOCZNE 	<i>dozwolone do 7,5 mm na metr bieżący</i>			<i>dozwolone do 7,5 mm na metr bieżący</i>	
SKRĘCENIA 	<i>dozwolone do 5% na metr bieżący, musi być niewidoczne po zamontowaniu</i>			<i>dozwolone do 5% na metr bieżący, musi być niewidoczne po zamontowaniu</i>	
WYŁÓDKOWANIA 	<i>do 1% szerokości deski</i>			<i>do 1% szerokości deski</i>	
TOLERANCJA:	<i>grubość: +/- 0.5 mm szerokość: +/-0.5/-1.0 mm</i>			<i>grubość: +/-0.5 mm; szerokość: +/-0.5/-1.0 mm</i>	

Do 5% partii może być gorszej jakości.

* Defekty dopuszczalne na tylnej stronie nieokreślonej wielkości nie mogą przekraczać wielkości, która mogłaby stanowić zagrożenie dla spójności, użyteczności oraz integralności wizualnej produktu.