

THERMORY®

Nasze produkty wykonane z thermo świerku Benchmark poddawane są obróbce termicznej, która zwiększa wytrzymałość i stabilność świerku (klasa 1), podkreślając jednocześnie jego złoto-brązową barwę i charakterystyczny wzór sęków.

• Aby sprostać wszelkim gustom i stylom, Thermory oferuje dwie klasy sortowania: Natur, Rustic i Country.

• Wszystkie nasze deski są sortowane według lepszej strony.

• Podobnie jak każde inne drewno, powierzchnia produktów Thermory z czasem ulega naturalnemu zszarzeniu. Proces ten

rozpoczyna się tuż po zamontowaniu i trwa od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od natężenia promieniowania UV. Aby zredukować przebarwienia lub przywrócić ciemny kolor, deski Thermory można zabezpieczyć, pokrywając je odpornym na promieniowanie UV wykończeniem pigmentowym (woskiem, bejcą, farbą, olejem mineralnym, itp.).

• Regularne wykończenie chroni drewno przed pękaniem, wilgocią i zabrudzeniami oraz tworzy wizualnie równomierny odcień.

Zasady klasyfikacji

Thermo Świerk

Oferujemy produkty z thermo świerku z certyfikatem ekologicznym Nordic Swan. Drewno opatrzone tym znakiem pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, jest wolne od chemikaliów i gwarantuje dużą wytrzymałość w warunkach zewnętrznych.



DISTINCTIVE KNOTS



THERMALLY MODIFIED WOOD



DURABILITY



DIMENSIONAL STABILITY



ECO-FRIENDLY / CHEMICAL-FREE PROCESS



CLASS 2



BENCHMARK
by THERMORY.



SORTOWANA LEPSZA STRONA

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STRUGANIU	
ODCISKI PO ROLKACH	
UBYTKI/ UKRUSZENIA	
USZKODZENIA MECHANICZNE	
PEKNIĘCIA WZDŁUŻ WŁÓKIEN	
PEKNIĘCIA POWIERZCHNI	
ROZWARSTWIENIA	
PEKNIĘCIA OKRĘŻNE	
ZDROWE SĘKI	
DZIURY PO SĘKACH	
ZAKORKI	
MARTWE SĘKI	
CZARNE SĘKI	
ZEPSUTE SĘKI	

SORTOWANIE: NATUR ↓

Lepsza strona	Tylna strona
niedozwolone	maks. 1/2 szerokości deski/ niedozwolone w profilach PaCS
niedozwolone	nieograniczone
niedozwolone	maks. 1/5 szerokości i 1/3 grubości deski
niedozwolone	nieograniczone
maks. 100 mm długości	nieograniczone
niedozwolone	
maks. długość = szerokość deski	nieograniczone
niedozwolone	
ocena wizualna niemierzalna, muszą zachować integralność deski	nieograniczone
niedozwolone	nieograniczone
zdrowe, Ø do 1/3 szerokości deski, kora nie stanowi ponad połowę średnicy	nieograniczone
do Ø 15 mm	nieograniczone
Ø do 1/5 szerokości deski	nieograniczone
niedozwolone	nieograniczone


SORTOWANIE: COUNTRY ↓ Ograniczona dostępność

Lepsza strona	Tylna strona
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
nieograniczone	
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
nieograniczone	
dozwolone do Ø 20 mm na całej długości	nieograniczone
gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone
nieograniczone	
nieograniczone	
gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone

SORTOWANA LEPSZA STRONA

USZKODZONE SĘKI	
PEKNIĘTE SĘKI	
SĘKI SZPILKOWE	
LIŚCIOŚLADY	
SĘKI BRZEGOWE I KRAWĘDZIOWE	
USZKODZONE SĘKI KRAWĘDZIOWE	
SKUPISKA SĘKÓW	
SĘKI CZĘŚCIOWO ZROŚNIĘTE	
PECHERZ ŻYWICZNY	
BLIZNA	
MIĘKISZ	
SKRĘCONY UKŁAD WŁÓKIEN	
KORA / ZGNILIZNA / PLEŚŃ	

OTWORY
PO OWADACH



SORTOWANIE: NATUR ↓

Lepsza strona	Tylna strona
gdy nie przeszkadzają wizualnie, w ocenie z odległości min. 1,5 m, do 1/10 szerokości deski	nieograniczone
podesty: do 5 mm szerokości i 50 mm długości/ okładziny: do 8 mm szerokości i 50 mm długości	nieograniczone
nieograniczone	
Ø do 1/2 szerokości deski	nieograniczone
nieograniczone	
ograniczone do 1/10 szerokości	nieograniczone
ocena wizualna niemierzalna, muszą zachować integralność deski	nieograniczone
warstwa kory do 1/2 średnicy	nieograniczone
dozwolone do 300 mm ²	nieograniczone
dozwolone do 300 mm ²	nieograniczone
maks. 1/5 długości deski	nieograniczone
nieograniczone	
nieodzwolone	
nieodzwolone	nieograniczone

SORTOWANIE: COUNTRY ↓ Ograniczona dostępność

Lepsza strona	Tylna strona
dozwolone do 1/5 szerokości deski	nieograniczone
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieodzwolone	
nieodzwolone	

SORTOWANA LEPSZA STRONA

WYGIĘCIA BOCZNE



WYGIĘCIA PŁASZCZYŻNY PODŁUŻNEJ



SKRĘCENIA



WYŁÓDKOWANIA



TOLERANCJA

SORTOWANIE: NATUR



SORTOWANIE: COUNTRY

Ograniczona dostępność



Lepsza strona

Tylna strona

Lepsza strona

Tylna strona

dozwolone do 7,5 mm na metr bieżący

nieograniczone

dozwolone do 2 mm na metr bieżący

dozwolone do 5% szerokości deski na metr bieżący, musi być niewidoczne po zamontowaniu

dozwolone do 1% szerokości deski

grubość: +/- 0,5 mm
szerokość: + 0,5/-1 mm
długość: +/- 2 mm na metr bieżący

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2021.
Wszystkie poprzednie wersje są nieważne.

Do 5% partii może być gorszej jakości.

Defekty dopuszczalne na tylnej stronie nieokreślonej wielkości nie mogą przekraczać wielkości, która mogłaby stanowić zagrożenie dla spójności, użyteczności oraz integralności wizualnej zamontowanego produktu.

SORTOWANIE KLASY RUSTIC: 85% NATUR i 15% COUNTRY