

Nasze produkty wykonane z sosny bezsącznej Benchmark poddawane są intensywnej obróbce termicznej, która zwiększa wytrzymałość i stabilność sosny, jednocześnie podkreślając jej ciepłą, złoto-brązową barwę i charakterystyczny wzór. Każda deska jest niepowtarzalna za sprawą swojego naturalnego usłojenia.



Thermory oferuje dwie klasy sortowania: Clear i Country.



Wszystkie nasze deski są sortowane według lepszej strony.



Podobnie jak każde inne drewno, powierzchnia produktów Thermory z czasem ulega naturalnemu zszarzeniu. Proces ten rozpoczyna się tuż po zamontowaniu i trwa od kilku miesięcy do kilku

lat, w zależności od natężenia promieniowania UV. Aby zredukować przebarwienia lub przywrócić ciemny kolor, deski Thermory można zabezpieczyć, pokrywając je odpornym na promieniowanie UV wykończeniem pigmentowym (woskiem, bejcą, farbą, olejem mineralnym, itp.).



W celu zwiększenia wytrzymałości okładziny dodatkowo przed montażem zalecamy pokrycie jej ze wszystkich stron olejem lub farbą.



KNOT FREE



THERMALLY
MODIFIED
WOOD



DURABILITY



DIMENSIONAL
STABILITY




ECO-FRIENDLY
/ CHEMICAL-
FREE PROCESS



CLASS 2



BENCHMARK
by THERMORY®



SORTOWANA LEPSZA STRONA

SORTOWANIE: CLEAR



SORTOWANIE: COUNTRY

Ograniczona dostępność


		Lepsza strona	Tylna strona	Lepsza strona	Tylna strona
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STRUGANIU		niedozwolone	nieograniczone	dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
ODCISKI ROLKI WAŁKA		niedozwolone	nieograniczone	dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
UBYTKI/ UKRUSZENIA		niedozwolone	maks 1/5 szerokości and 1/3 grubości deski	dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
USZKODZENIA MECHANICZNE		niedozwolone	nieograniczone	dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
PEKNIĘCIA WZDŁUŻ WŁÓKIEŃ		do 1 mm szerokości i 50 mm długości	nieograniczone	nieograniczone	
PEKNIĘCIA POWIERZCHNI		niedozwolone		dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
PEKNIĘCIA OKRĘŻNE		niedozwolone		dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
ROZWARSTWIENIA		do 30 mm	nieograniczone	dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
DZIURY PO SĘKACH		niedozwolone		nieograniczone	
ZAKORKI		niedozwolone	nieograniczone	Gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone
MARTWE / CZARNE SĘKI		do Ø 5 mm	nieograniczone	nieograniczone	
ZEPSUTE / USZKODZONE SĘKI		niedozwolone	nieograniczone	nieograniczone	
PEKNIĘTE SĘKI		niedozwolone	nieograniczone	nieograniczone	
SĘKI SZPILKOWE		do Ø 15 mm	nieograniczone	nieograniczone	


**SORTOWANA
LEPSZA STRONA**

SORTOWANIE: CLEAR




SORTOWANIE: COUNTRY
Ograniczona dostępność


LIŚCIOŚLADY 

SEKI BRZEGOWE 

SEKI KRAWĘDZIOWE 


SKUPISKA SĘKÓW 

SEKI CZĘŚCIOWO ZROŚNIĘTE 


BLIZNA 


MIĘKISZ 


KORA / ZGNILIZNA / PLESŃ 


OTWORY PO OWADACH 

PECHERZ ŻYWICZNY 

WYGIĘCIA BOCZNE 

WYGIĘCIA PŁASZCZYZNY PODŁUŻNEJ 

SKRĘCENIA 

WYŁÓDKOWANIA 

Lepsza strona

Tylna strona

Lepsza strona

Tylna

niedozwolone

nieograniczone

strona nieograniczone

niedozwolone

nieograniczone

nieograniczone

do 1/2
grubości
deski

nieograniczone

do 1/2
czone grubości
deski

nieograni

niedozwolone

nieograniczone

nieograniczone

niedozwolone

nieograniczone

nieograniczone

do 200 mm²

nieograniczone

do 200 mm²

nieograniczone

niedozwolone

nieograniczone

nieograniczone

niedozwolone

niedozwolone

niedozwolone

nieograniczone

nieograniczone

do 300 mm²

nieograniczone

nieograniczone

dozwolone do 7,5 mm na metr bieżący

dozwolone do 2 mm na metr bieżący

dozwolone do 5% na metr bieżący,
musi być niewidoczne po
zamontowaniu

dozwolone do 1% szerokości deski

SORTOWANA
LEPSZA STRONA

SORTOWANIE: CLEAR



SORTOWANIE: COUNTRY

Ograniczona dostępność

Lepsza strona

Tylna strona

Lepsza strona

Tylna strona

TOLERANCJA

grubość: +/- 0,5 mm
szerokość: +/- 1,5 mm
długość: +/- 2 mm nametr bieżący

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2021.
Wszystkie poprzednie wersje są nieważne.

Do 5% partii może być gorszej jakości.

Defekty dopuszczalne na tylnej stronie nieokreślonej wielkości nie mogą przekraczać wielkości, która mogłaby stanowić zagrożenie dla spójności, użyteczności oraz integralności wizualnej zamontowanego produktu.

