























## ZASADY KLASYFIKACJI THERMORY® THERMO ŚWIERKU

Thermory oferuje 3 klasy sortowania materiału: Natur, Rustic and Country.

SORTOWANA LEPSZA STRONA		KLASA: NATUR		KLASA: RUSTIC	KLASA: COUNTRY	
		lepsza strona	tylna strona		lepsza strona	tylna strona
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STRUGANIU		niedozwolone	max 50% szerokości	85% KLASY NATUR I 15% KLASY COUNTRY	dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
ODCISKI PO ROLKACH		niedozwolone	nieograniczone		dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
UBYTKI/UKRUSZENIA		niedozwolone	max. 1/3 szerokości i 20% grubości deski		dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
USZKODZENIA MECHANICZNE		niedozwolone	nieograniczone		dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
PEKNIĘCIA POWIERZCHNI		max 100 mm długie	nieograniczone		dozwolone do 2mm szerokości i do 1m długości	nieograniczone
ROZWARSTWIENIA		niedozwolone			dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
PEKNIĘCIA PRZENIKAJĄCE		maksymalna długość = szerokość deski	nieograniczone		dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
PEKNIĘCIA ODŁUPUJĄCE		niedozwolone			dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
ZDROWE SĘKI		ocena wizualna niemierzalna, muszą zachować integralność deski	nieograniczone		dozwolone	nieograniczone
DZIURY PO SĘKACH		nie na powierzchni, dozwolone na krawędzi w obszarze pióra / wpustu jeśli nie widać przez dziury na wylot po instalacji			dozwolone do Ø 20 mm	nieograniczone
ZAKORKI		dozwolone do 1/3 szerokości deski		dozwolone gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone	

SORTOWANA LEPSZA STRONA		KLASA: NATUR		KLASA: RUSTIC	KLASA: COUNTRY	
		lepsz strona	tylna strona		lepsz strona	tylna strona
MARTWE SĘKI		<i>niedozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>	85% KLASY NATUR I 15% KLASY COUNTRY	<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
USZKODZONE SĘKI		<i>do 5 mm szerokości i 50mm długości</i>			<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
LIŚCIOŚLADY		<i>dozwolone do połowy szerokości deski</i>			<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
SĘKI BRZEGOWE/ SĘKI KRAWĘDZIOWE		<i>dozwolone</i>			<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
SKUPISKA SĘKÓW		<i>dozwolone</i>			<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
KIESZENIE ŻYWICZNE		<i>długość do szerokości deski</i>			<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
MIĘKISZ		<i>niedozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>		<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
SKRĘCONY UKŁAD WŁÓKIEN		<i>dozwolone</i>			<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
KORA		<i>niedozwolone</i>			<i>dozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
ZGNILIZNA		<i>niedozwolone</i>			<i>niedozwolone</i>	
PLEŚŃ		<i>niedozwolone</i>			<i>niedozwolone</i>	
SINIZNA		<i>niedozwolone</i>			<i>niedozwolone</i>	
OTWORY PO OWADACH		<i>niedozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>		<i>niedozwolone</i>	<i>nieograniczone</i>
WYGIĘCIA PŁASZCZYZNY PODŁUŻNEJ		<i>do 2 mm/m</i>		<i>do 2 mm/m</i>		

SORTOWANA LEPSZA STRONA		KLASA: NATUR		KLASA: RUSTIC	KLASA: COUNTRY	
		lepsz strona	tylna strona		lepsz strona	tylna strona
WYGIĘCIA BOCZNE		do 7,5 mm /m		85% KLASY NATUR I 15% KLASY COUNTRY	do 7,5 mm /m	
SKRĘCENIA		dozwolone 5% szerokości deski na metr, imusi być możliwość dociągnięcia podczas instalacji			dozwolone 5% szerokości deski na metr, imusi być możliwość dociągnięcia podczas instalacji	
WYŁÓDKOWANIA		do 1% szerokości deski			do 1% szerokości deski	
TOLERANCJA		grubość +/-0,5 mm; szerokość +0,5/- 1 mm; długość +/-2mm/m			grubość +/-0,5 mm; szerokość +0,5/- 1 mm; długość +/-2mm/m	
					do 5% partii może być gorszej jakości	

\* Defekty dopuszczalne na tylnej stronie nieokreślonej wielkości nie mogą przekraczać wielkości, która mogłaby stanowić zagrożenie dla spójności, użyteczności oraz integralności wizualnej produktu.

Aktualizacja: Marzec 2020r.